

grimmplatten

Verlegeanleitung für grimmceramic-Verbundplatten und alle anderen Gehweg-, Garten- und Terrassenplatten

Vor der Verlegung oder Verarbeitung unserer Produkte sollten Sie sich über die einzelnen Produkte informieren lassen. **Beachten Sie unbedingt unsere Verlegeanleitung.** Alle Platten, die entgegen dieser Verlegeanleitung oder der VOB verarbeitet wurden, können Schaden nehmen und unterliegen auch nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht. Bitte machen Sie Forderungen, die aus einem Mangel resultieren, immer **vor der Verlegung** geltend, bei verarbeiteter oder verlegter Ware verfallen sämtliche Ansprüche hieraus.

Unterbau

Grundbedingung ist ein humusfreier, gut verdichteter Kiesboden (Tiefe richtet sich nach der örtlichen Frosttiefe), der sich nicht mehr absenken kann. Bei einem Betonunterbau sollten Sie darauf achten, dass Niederschlag abgeleitet werden kann. Stauwasser schadet grundsätzlich.

Verlegebett

Verwenden Sie darüber für das 3–5 cm tiefe Verlegebett Splitt mit 3–5 mm. Nicht mit Rüttelplatte abrütteln. **Tipp: Verlegen Sie immer aus unterschiedlichen Paketen, um unerwünschte Musterbildung zu vermeiden.** Für unsere grimmceramic-Verbundplatten empfehlen wir einen Nass-Schneider mit einer geschlossenen, diamantbesetzten Trennscheibe für Feinsteinzeug.

Fugenmaße

Für eine fachgerechte Verlegung müssen die Abstände zwischen den einzelnen Platten 3–5 mm betragen (DIN 18318). Dazu führen wir Fugenkreuze etc. Bei zu enger Verlegung (ohne Abstand/Fugen) werden die Plattenecken und Plattenkanten schon beim Verlegen beschädigt. Ausblühungen bei Betonplatten werden dadurch ebenfalls gefördert.

Ausfugen

Die Plattenzwischenräume werden mit gewaschenem Brechsand (nicht lehmhaltig) oder Pflasterfugenmörtel (ab 3 cm Plattendicke mit 5 mm Fuge) ausgefugt. Zement- oder Kalkmörtel verunreinigt die Oberfläche und kann meist nicht mehr vollständig entfernt werden.

Sollten Sie unsicher sein, oder weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern!

grimmplatten Malchinger Straße 17 | 82256 Fürstenfeldbruck

Tel. 08141/327 85-0 | Fax 08141/327 85-50 | www.grimmplatten.com | info@grimmplatten.com

Sie erreichen unser Büro telefonisch Montag–Donnerstag 7.00–12.00 Uhr und 13.00–16.30 Uhr und am Freitag 7.00–12.00 Uhr. Unsere große Ausstellung ist ganzjährig 24 Stunden für Sie geöffnet! Schauen Sie sich in Ruhe um und wählen Sie das Produkt, das am besten zu Ihnen passt.

Großformatige Platten (ab einer Kantenlänge von 60 cm) wie unsere grimmceramic-Verbundplatten sind **nicht im Halbverband zu verlegen**, da es sonst zu unerwünschten Unebenheiten an den Kanten kommen kann.

Man zieht es hier vor, die Platten reihenweise nicht mehr als 25% der Plattenbreite versetzt zu verlegen.

